



丝印颜色：亮油



技术要求:

1. 表面丝印
2. 耐醇力测试: 浓度95%的酒精, 0.5kg作用力, 30次/分钟, 涂层表面拭擦50次 (棱角弧面为20次), 涂层须无任合变化;
3. 耐橡皮擦测试: 使用专用的橡皮擦, 施加500g的载荷, 以40~60次/分钟的速度, 以20mm左右的行程, 在样本表面来回磨擦, 磨擦次数50次
4. 带“”号标记为重点检验尺寸.
5. 材质要求符合RoHS、reach、CA65相关标准。

						
						
						
修改标记	修改日期	修改事由		修改内容		负责人
发放部门	SMT	研发	工程	品管	塑胶	采购

角度公差 Angular Tolerance: ± 0.5°						
长度 Dimensions	公差 Tolerance: ()					
~6	0.05	0.1	0.2	0.3		
6~30	0.1	0.2	0.3	0.4		
30~80	0.15	0.3	0.4	0.5		
80~180	0.2	0.4	0.5	0.7		
180~315	0.3	0.5	0.7			
315~620	0.4	0.6	0.9			

机型 Model No.		成品料号		模号	
物料名称		素材料号		出模数	
文件编号		颜色		版本 REV.	A0
审核 Checked		材质 Material		发行日期 ISSUE DATE	
制图 drawing		比例/单位 Scale/Unit	1:1	mm	