



技术要求：

1. 移印颜色冷灰11C；
2. 钢板尺寸为L100*W70*H10mm；
3. 移印要清晰，不可有掉字，毛边等不良；
4. 需用烤箱烤30min；
5. 酒精测试：用浓度为95%的酒精，500克力来回擦拭30次，没有褪色；
6. 粘贴测试：用600 3M胶平整贴于产品移印位置，与产品成45度角方向撕扯3M胶，不能有掉油现象；
7. 耐磨测试：用橡皮擦来回磨擦产品移印200次，不能掉油
8. 公差值为±0.5mm

核 准	审 核	制 作	适应机型	物料编号	日期	材质工艺	移印	图纸名称	PS072-003B/S 移印图档
		利伟聪	PS072-003B/S		2021.04.12			编号： YX-Q-84 版本： V0 保存期限： 二年	
				版本	V01	修订内容	修改FCC编号	源心电子科技有限公司 Power System Electronic Technology Co., Ltd.	